



Effekte: Vintage-Effekt

Erforderliche Produkte:

- Edelholzbeize BE (Farbton), nach Wunsch aus Hesse Beizkarten wählen
- UNA-COLOR DB 45245-(Farbton)
- FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(Glanzgrad) oder FANTASTIC-CLEAR-ULTRAMATT DE 48770-0

Achtung: Bitte beachten Sie die genauen Härter- und Verdünnungsangaben in den nachfolgenden Informationen.

Beschreibung/Merkmale:

Ein Vintage-Style- und Used-Look auf grob strukturierten Nadelholz mit deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren.

Diese Art der Oberflächengestaltung ist zu dem mit Hesse Standardprodukten einfach zu erzielen.

Einsatzgebiete:

Für effektvolle und strapazierfähige Oberflächen im Innen- und Ladenbau, sowie für hochwertige Hoteleinrichtungen.

Verfahrensbeispiel:

Ladeneinrichtung in einer Rahmenkonstruktion mit gebürsteter, strukturierter Astfichte im Vintage-Look

- Das Trägermaterial auf Struktur maschinell bürsten.
- Einen leichten Glätteschliff auf der strukturierten Dreischichtplatte mit den Massivholzrahmen aus Astfichte mit Korn 180 durchführen und anschließend die Flächen sorgfältig entstauben.
- 1 x Beizen mit Hesse Edelholzbeize BE 83-22481 im Spritz- oder Pinselauftrag. Den Beizüberschuss anschließend vertreiben.
- Trocknung mindestens 4 Stunden / 20 °C
- 1 x 100 - 120 g/m² Farblackauftrag mit Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010, Mischungsverhältnis (vol) 10 : 1 mit DR 4070, Zugabe von 10 - 15 % Verdünner DV 4900 auf die Lack-/Härter Mischung.
- Trocknung mindestens 4 Stunden / 20 °C, besser aber über Nacht.
- Einen Effektschliff mit dem Exzentrerschleifer (Korn 220 – 320) auf der Fläche durchführen, so dass partiell, aber gleichmäßig die Beize wieder sichtbar wird.
- Im Anschluss zusätzlich mit einem Schleifschwamm partiell, z.B. im Kanten oder Profilbereich, den Farblack Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010 und die Edelholzbeize BE 83-22481 auf den gewünschten Effekt schleifen, gegebenenfalls bis auf das rohe Holz für den zusätzlichen „Used-Look“, also deutlich sichtbare Gebrauchsspuren.
- Anschließend die Flächen entstauben.
- Die Abschlussbehandlung erfolgt mit Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(Glanzgrad) oder mit FANTASTIC-CLEAR-ULTRAMATT DE 48770-0 um den „Used-Look“ ergänzend akzentuieren.



Effekte: Vintage-Effekt

Angaben zur Verarbeitung und Sicherheit:

Bitte neueste Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzelprodukte beachten.

Besondere Hinweise:

- PUR-Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeitet und getrocknet werden.
- Zur Vermeidung von Verbundstörungen sollten PUR-Lackflächen vor der Ablackierung frisch angeschliffen werden.
- Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen vornehmen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.