

Technische Information

Hesse PICEA Nadelholzbeize WN / WNS (Farbton)

Produktbeschreibung

Mit der **PICEA Nadelholzbeize WN** werden brilliant-klare Beizbilder mit Positiv-Effekt erstellt. Die dunklen Jahrringe des Nadelholzes werden dabei im Farbton verstärkt. Sie sind universell einsetzbar unter lösemittel- und wasserbasierenden Lacksystemen

PICEA Nadelholzbeizen WNS hingegen enthalten auch Pigmente für weiße bis pastellfarbene Farbtöne unter PUR Lacken. Diese Farbstoffe der neusten Generation erzeugen leuchtende, aber lichtstabile Beizbilder.

Die **Beizkarte XBK 7** mit 15 schönen Nadelholz-Farbtönen für die Farbberatung Ihrer Kunden rundet das Angebot ab.

Einsatzgebiete

PICEA Positivbeizen werden eingesetzt auf europäischen Nadelhölzern wie Fichte, Kiefer, Tanne und Lärche. Auf geschliffenem, gebürstetem und gehacktem Holz ergibt sich der markante Positiveffekt, wie er im Innenausbau oder beim Möbelbau erwünscht wird.

Anwendungsgebiet

- Innenausbau
- Möbel

Trägermaterial

- Nadelhölzer

Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung

Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Untergrundschliff Körnung



100 - 120

Anmerkungen Schliff



Optional kann das Rohholz gewässert werden. Nach Trocknung über Nacht schleifen bzw. glätten.

Applikation

Applikation

Düsengröße

Spritzdruck

Zerstäuberdruck

Druckluftspritzen



1 - 2 mm

1.5 - 2 bar

Zeiten

Trocknung

4 h / 20 °C

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

Technische Information

Hesse PICEA Nadelholzbeize WN / WNS (Farbton)

Endbehandlung

Endbehandlung

Beizen der Reihe WN können mit geeigneten PUR- oder HYDRO-Lacken lackiert werden, hingegen die Beizen der Reihe WNS mit geeigneten PUR-Lacken. Vor der Überlackierung muss die vollständige Durchtrocknung gewährleistet werden. Niedrige Temperaturen, geringer Luftaustausch, hohe Luftfeuchtigkeit und große Auftragsmengen verzögern die Trocknung.

Verarbeitungshinweise

Gleichmässiger, leicht feuchter Spritzauftrag ohne Vertreiben. Nicht forciert trocknen. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.

Besondere Hinweise





Harzhaltige Hölzer (z. B. Kiefer, Carolina-Pinie) vor dem Beizen mit Hesse Holzseife HBV 243 ausseifen. Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar.

Technische Daten

Ergiebigkeit pro Arbeitsgang

13 - 21 m²/l

Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung.

Anteil nachwachsender Rohstoffe		0 %
VOC FR		C
Transportbedingungen		10 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen		26
Anzahl Schichten (max)		1
Menge pro Schicht (min)		50 g/m ²
Menge pro Schicht (max)		80 g/m ²
Gesamtauftragsmenge		80 g/m ²

Verfahrensbeispiel

Schrankwand in Fichte/Tanne, stumpfmatt
Beize: 1 x 50 g/m² (gut feucht!) Hesse PICEA Nadelholzbeize WN 20103
Grundierung: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse PUR Schichtlack DA 408-0, Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 470
Zwischentrocknung: 30 - 60 min / 20 °C
Lackzwischen-schliff: Korn 280 - 320 (Entstaubung)
Endlackierung: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse PUR Schichtlack DA 408-0, Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 470
Verpackungsfähig: nach mindestens 16 h / 20 °C

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

Technische Information

Hesse PICEA Nadelholzbeize WN / WNS (Farbton)



Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Verunreinigte Beizen nicht zurück in das Originalgebände füllen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser direkt nach dem Gebrauch. Angetrocknete Beizreste können mit Verdünnungen wie z. B. ZD 82 entfernt werden.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.