

## Hesse Wischbeize TD 4215-(Farbton) Metallic

### >Produktbeschreibung

Schnelltrocknende, lösemittelhaltige Porenbeize, die zur kontrastfarbigen Porenbetonung bei grobporigen Hölzern eingesetzt wird. Erhältlich in Silber-, Kupfer-, Gold- und vielen Buntfarbtönen.

### >Einsatzgebiete

Einsatz in Industrie und Handwerk für Türen, Wohn- und Küchenmöbel mit anschließender Überlackierung.

### >Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung                      Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

### >Endbehandlung

Endbehandlung                                      Nach der vollständigen Durchtrocknung werden die Beizen mit lichtstabilen Hesse PUR Lacken überlackiert.

### >Zeiten

Trocknung    2 h / 20 °C

### >Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar
Spritzen - alle		
Druckluftspritzen	1,0 - 2,0 mm	1,5 - 2,0 bar

### >Verarbeitungshinweise

Untergrund in gewünschter Weise mindestens 2 x mit CN oder PUR Farb- oder Schichtlacken, oder Grundierungen vorbereiten und letzte Schicht mindestens 16 h trocknen lassen. Anschliff nicht erforderlich. Die Wischbeize wird mit Spritzpistole, Pinsel oder Ballen aufgetragen. Holzspiegel nach Trocknung der Wischbeize sorgfältig mit Stahlwolle oder Schleifvlies nachreiben, so dass Material nur in den Poren verbleibt. Eventuell verbliebener Schleier durch Nachschleifen mit Körnung 400 beseitigen. Anschließend mit systemgleichem Lack endlackieren.

### >Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	nicht relevant
Dichte Serie kg/l	0.807
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang	27 - 27 m <sup>2</sup> /l Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung.
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	7.9 - 13.8
VOC EU %	86 %
VOC FR	C
Lagertemperatur	5 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	26
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	30 g/m <sup>2</sup>
Menge pro Schicht (max)	30 g/m <sup>2</sup>
Gesamtauftragsmenge	60 g/m <sup>2</sup>

## Hesse Wischbeize TD 4215-(Farbton) Metallic

### >Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Glanzgrad 60 ° (Gloss)	Gebindegröße
TD 4215-02211	GOLD	-	1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02212	KUPFER / COPPER	-	1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02213	SILBER / SILVER	-	1 l, 5 l, 25 l

### >Besondere Hinweise

Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar.

### >Allgemeine Hinweise

Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Verdünnungen wie z. B. ZD 82.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.